



Lotrène® QTR-144

POLYETHYLENE

Nhựa PE Tỷ Trọng Cao



MÔ TẢ VÀ CÔNG DỤNG:

Đồng trùng hợp hexene có khối lượng phân tử lớn này được thiết kế cho các ứng dụng màng nhựa. Nó có các đặc điểm:

- * Tính dễ gia công
- * Độ bền dai và độ bền tốt
- * Các thuộc tính phối liệu với nhựa màng HDPE HMW tốt

Các ứng dụng điển hình bao gồm:

- * Lớp lót đa lớp
- * Túi đi chợ & đựng áo phông
- * Túi rác

Loại nhựa này đáp ứng các yêu cầu sau:

- * Quy chế 21 CFR 177.1520 của FDA. Phù hợp để đóng gói thực phẩm.

CÁC ĐẶC TÍNH VẬT LÝ DANH ĐỊNH	ASTM	ĐƠN VỊ	GIÁ TRỊ
Tỷ trọng	D1505	g/cm ³	0.946
Chỉ số chảy, Điều kiện 190 °C/2.16 kg	D1238	g/10ph.	0.18
Chỉ số chảy với tải trọng lớn, Điều kiện 190 °C/21.6 kg	D1238	g/10ph.	15
Mô-đun uốn, tiếp xúc	D790	MPa	1150
Nhiệt độ giòn	D746	°C	<-75
Các đặc tính màng điển hình *	D1709	g	90
Độ bền va đập Dart (66cm)	D3420	J	0.35
Độ bền va đập Spencer	D882	MPa	MD: 24 TD: 26
Cường độ chịu kéo tại điểm uốn, 50 mm/phút	D882	%	MD: 480 TD: 640
Độ giãn dài tại điểm đứt, 50 mm/phút	D882	%	MD: 480 TD: 640
Cường độ chịu kéo Elmendorf	D1922	g	MD: 19 TD: 270

* Căn cứ theo màng nhựa 0.025 mm được sản xuất với hệ số thổi 4:1

KHƯỚC TỪ TRÁCH NHIỆM KỸ THUẬT

Các giá trị được nêu trong bảng dữ liệu kỹ thuật này là các kết quả của các thí nghiệm được thực hiện theo các quy trình thí nghiệm tiêu chuẩn trong môi trường phòng thí nghiệm. Các đặc tính thực tế có thể thay đổi tùy từng lô hàng và các điều kiện ép đùn. Do đó, những giá trị này không được dùng cho các mục đích làm thông số kỹ thuật. Trước khi sử dụng sản phẩm này, người dùng cần biết và thận trọng khi xác định và đánh giá độ an toàn và tính phù hợp của sản phẩm khi sử dụng với mục đích cụ thể còn nghi vấn và cần tìm hiểu thêm bên cạnh việc tin cậy vào thông tin nêu trong đây vì thông tin này có thể liên quan đến bất kỳ công dụng hoặc ứng dụng cụ thể nào.

Người dùng hoàn toàn chịu trách nhiệm bảo đảm việc sản phẩm phù hợp với và thông tin trong bảng dữ liệu này có thể được áp dụng cho ứng dụng cụ thể của người dùng. Muntajat không bảo đảm và tuyệt đối khước từ mọi bảo đảm, bao gồm việc bảo đảm khả năng có thể bán hàng hoặc sự phù hợp của sản phẩm cho một mục đích cụ thể, dù bằng miệng hay bằng văn bản, hiển ngôn hay ngụ ý, hoặc được cho là phát sinh từ bất kỳ việc sử dụng bất kỳ hàng hóa nào hoặc từ bất kỳ sự xử lý nào, liên quan đến việc sử dụng thông tin được nêu trong đây hoặc chính sản phẩm.

Người dùng hiển nhiên chịu mọi rủi ro và trách nhiệm, căn cứ vào hợp đồng, sai phạm hoặc căn cứ khác, liên quan đến việc sử dụng thông tin nêu trong đây hoặc chính sản phẩm. Không dùng các thương hiệu theo bất kỳ cách thức nào trừ khi được phép bằng văn bản đồng thuận và không quyền thương hiệu hoặc giấy phép nào thuộc bất kỳ loại nào được trao theo đó, dù ngụ ý hay theo hình thức nào khác.

www.muntajat.qa

Qatar Chemical and Petrochemical Marketing and Distribution Company (Muntajat) Q.J.S.C.

Những Sản Phẩm Làm Giàu Thế Giới | Hóa Chất | Nhựa Pôlime | Phân bón