

MÔ TẢ SẢN PHẨM

PP H250 GP là homopolymer polypropylene có sự phân bố trọng lượng phân tử tiêu chuẩn. Sản phẩm được phát triển cho các ứng dụng ép phun đa năng. Sản phẩm này có gói ổn định tối ưu và sự kết hợp tuyệt vời giữa độ chảy cao và độ cứng tốt.

ỨNG DỤNG ĐIỂN HÌNH

PP H250 GP được khuyến dùng cho đúc khuôn tiêm cho các máy ép nhựa thông thường như đồ nội thất và các đồ gia dụng khác. Ngoài ra, sản phẩm được sử dụng Hỗn hợp như vật liệu trộn và nền pha trộn.

Đặc tính	Điều kiện	Phương pháp	Giá trị điển hình*	Đơn vị
Lưu biến học				
Chỉ số dòng chảy	230 °C/2,16 kg	ISO 1133	25	g/10 phút
Cơ học				
Ứng suất kéo tại giới hạn chảy	50 mm/phút	ISO 527-1	35	MPa
Độ giãn dài khi chảy	50 mm/phút	ISO 527-1	10	%
Mô đun uốn	2 mm/phút	ISO 178	1400	MPa
Độ bền va đập Izod, có khía	23°C	ISO 180	3,0	kJ/m ²
Va đập				
Điểm hóa mềm Vicat	10 N	ISO 306	154	°C
Nhiệt độ biến dạng	0,45 MPa	ISO 75	95	°C

* Các giá trị đưa ra được đo trên sản phẩm là các giá trị điển hình. Những giá trị này không được coi là đặc điểm kỹ thuật.

Tuyên bố REACH

Polyme được miễn đăng ký REACH. Tuy nhiên, các nguyên liệu thô của polyme, bao gồm các monome và phụ gia liên quan, đã được đăng ký.

PJSC «Sibur Holding» (và các công ty con) cam kết tôn trọng đầy đủ luật pháp REACH và chỉ sử dụng nguyên liệu thô tuân thủ REACH.

An toàn

Xem PHIẾU AN TOÀN HÓA CHẤT

Liên hệ

PJSC «Sibur Holding»

Bộ phận Polymer Cơ sở
3-16, Krzhizhanovskogo St.
117997, Moscow, Liên bang Nga, Số
điện thoại: +7 495 7775500
E-mail: servicedbp@sibur.ru

Văn phòng kinh doanh

Châu Âu Sibur
International GmbH Prinz
Eugen Straße 8-10 1040,
Vienna, Áo
SDT: +43 1 370 8000
E-mail: polyolefins@sibur-int.com

Văn phòng kinh doanh Thổ Nhĩ Kỳ

SIBUR Istanbul Uluslararası Tic. Ltd. Şti.
Ferko Signature Levent
Esentepe, Büyükdere Cd. Số 175, 4.Kat /
A25 34394 Şişli, Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ
Số điện thoại: +90 212 9190 035
E-mail: polyolefins@sibur-int.com

Văn phòng kinh doanh Trung Quốc

SIBUR International Trading (Shanghai)Co., Ltd
(Thượng Hải) Rm.74T71, SWFC, Century Ave.100
Khu phố Phía Đông, 200120, Thượng Hải, Trung
Quốc
Số điện thoại: +86 021 2206 5066 số máy phụ 215
E-mail: serviceCN@sibur-int.com

(Các) sản phẩm được đề cập ở đây không nhằm mục đích sử dụng cho ứng dụng y tế, dược phẩm hoặc chăm sóc sức khỏe, đồng thời chúng tôi không hỗ trợ việc sử dụng sản phẩm cho ứng dụng đó. Theo hiểu biết tốt nhất của chúng tôi, thông tin trong tài liệu này là chính xác và đáng tin cậy kể từ ngày xuất bản, tuy nhiên chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào về tính chính xác và đầy đủ của thông tin đó. PJSC «Sibur Holding» (và các công ty con) chỉ cam kết những gì được mô tả trong tài liệu này. Không có nội dung nào ở đây cấu thành bất kỳ sự bảo đảm nào về khả năng bán được hoặc sự phù hợp vào mục đích cụ thể.

Khách hàng có trách nhiệm kiểm tra và thử nghiệm các sản phẩm của chúng tôi để đảm bảo sản phẩm phù hợp với mục đích sử dụng cụ thể của khách hàng. Khách hàng chịu trách nhiệm về việc sử dụng, gia công và xử lý sản phẩm của chúng tôi một cách phù hợp, an toàn, hợp pháp. Không có trách nhiệm pháp lý nào được chấp nhận về việc sử dụng bất kỳ sản phẩm nào của PJSC «Sibur Holding» (và các công ty con) kết hợp với mọi sản phẩm và/hoặc vật liệu khác. Thông tin trong tài liệu này chỉ liên quan đến sản phẩm của chúng tôi khi không được sử dụng cùng với mọi tài liệu khác khác trừ khi được quy định cụ thể trong phương pháp thử nghiệm nêu trên.

TÂN HỢP PHÚ